

VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT



Jotun Dekorativ

01.2008

Visir Oljegrunding Pigmentert er en vannavvisende spesialgrunding som inneholder kraftigvirkende midler mot råtesopp, og filmkonserverende midler mot blåved og svertesopper.

Produktet binder løse trefibre og sikrer god heft for videre behandling. Den spesielle pigmenteringen beskytter treverket mot skadelig UV-lys og har en farge som ligner treverk. Egenskaper: Motvirker angrep av råtesopp. Forsterker overflaten og gjør den vannavvisende. Gir lengre holdbarhet til malingsystemet.

Bruksområde: Benyttes før påføring av dekkbeis og maling – på alt nytt og værslitt utvendig treverk, også trykkimpregnert. I den kalde årstiden (under +5° C) skal Visir Oljegrunding Klar benyttes.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Grunning, basert på spesielle alkydoljer
Farger.....	Tilnærmet treverk
Viskositet.....	55-57 sek (DIN 4)
Litervekt.....	1,00
Tørrstoff i volum %	40
Flammepunkt i grader Celsius.....	-

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	4-7 m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	8-12 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Grunningspensel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	2 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Skal ikke tynnes. Rengjøring: Jotun Penselrens og vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Avfallshåndtering:
Tomspann og grunningsrester leveres til lokal miljøstasjon.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	-
Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 liter
Anmerkning.....	Kun til utendørs bruk. Temperaturen i luften og underlaget må være minst +5 °C. Lagres og fraktes frostfritt. Omrøres for bruk.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Underlagene skal være faste, rene og tørre før behandlingen starter.

Nytt treverk:

Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal rengjøres og løse trefibre fjernes.

Vakumimpregnerte vinduer må avfettes og alle skarpe kanter avrundes - før grunningen påføres.

Tidligere behandlede underlag

Rengjøres med Jotun Kraftvask - (følg Jotuns vaskebrosjyre).

Vinduer rengjøres med Jotun Husvask. Skyll godt med vann.

Løs maling og løse trefiber fjernes ved skraping/børsting, før påføring av Jotun Sopp- og algedreper (følg bruksanvisningen).

Underlag som er behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, må rengjøres til bart treverk, da gammel linolje kan forårsake blæredannelse ved overbehandling med beis, dekkbeis eller maling.

BRUKSMÅTE:

Nytt treverk: Behandles før eller omgående etter montering med ett strøk Visir Oljegrunning Pigmentert.

Grunningen må strykes godt ut.

Benytt en grunningspensel, unngå tørrstryking. Avslutt ikke på tvers av kledningen, men påfør Visir Oljegrunning Pigmentert helt ut i kledningens lengderetning. Husk å mette all endeved/kutt ende (3-4 strøk vått-i-vått).

Snarest mulig og senest innen 3 måneder må grunnet treverket ferdigbehandles med ønsket produkt.

Tidligere behandlede underlag: Bart treverk gis ett strøk Visir Oljegrunning Pigmentert. Grunningen må strykes godt ut, da produktet ikke skal danne film på overflaten. Tørk av eventuell overflødig grunning fra intakte flater.

GENERELT:

Visir Oljegrunning Pigmentert kan overbehandles med alle Jotuns dekkbeiser og malinger.

Under transparent beis anbefales Visir Oljegrunning Klar.

Benyttes Visir Oljegrunning Pigmentert under en transparent beis kan dette gi en annen farge enn vist på fargekart/oppstrøksprøver. Gjør eventuelt prøveoppstrøk.

Flater som er angrepet av svertesopp/grønske må behandles med Jotun Sopp- og algedreper etter rengjøring med Jotun Kraftvask (NB! Husvask på vinduer).

Snarest mulig og senest innen 3 måneder må grunnet treverket ferdigbehandles med ønsket produkt .

For mer informasjon, se Visir-brosjyren, HMS-datablad og www.jotun.no.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

DRYGOLIN OLJEMALING



E020101 11.2008

Drygolin Oljemaling er en meget værbestandig, halvblank, tiksotrop alkydmaling for utvendig bruk. Tilsatt filmkonserverende middel mot svertesopp. Drygolin Oljemaling er lett å påføre og har en fyldig konsistens. Drygolin Oljemaling anbefales på nytt utvendig treverk, samt på tidligere beiset, dekkbeiset eller malte underlag. Kan også benyttes som toppstrøk på stål og andre metaller.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Tiksotrop, alkydoljebasert husmaling. Inneholder lysstabilisator.
Farger.....	Hvit. Baser: A, B, C, Oker og Oksyderød som brykkes over Jotun Multicolor Fargeblendesystem.
Glans.....	40 - 55 halvblank.
Viskositet.....	320 - 360 cP
Litervekt.....	1,30 (hvit)
Tørrestoff i volum %	64 (hvit)
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer - 85 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	80 mikrometer - 140 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	5 - 8m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	8 - 12m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,46mm / 0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min MPa 15 / Min. 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 6 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 24 timer. Avviker ved endret temperatur, vindforhold og filmtykkelse. (Lavere temp. vil forlenge tørretidene).
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder maks 300 g/l VOC.
YL-gr. 1

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Jotun Multicolor Fargeblandemaskin Baser: A - B - C - Oker og Oksydrød.
Emballasjestørrelser.....	Hvit: 3 og 10 liter. Baser: 2,7 og 9 liter.
Anmerkning.....	Rør godt om. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Husk at sol på halvtørr maling kan gi blæring, og at dugg på halvtørr maling kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørring under høy luftfuktighet og lave temperaturer. Tilsetning av linolje, tran eller andre fremmede oljer må ikke forekomme. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET. (Brekkes over Jotun Multicolor).

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING: Løs maling/beis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Underlag behandlet med linoljebeis, malt med tran- eller linoljemaling uten sinkhvitt, rengjøres til bart treverk. Flater som er angrepet av svertesopp/grønnske, behandles med Jotun Sopp- og Algedreper etter rengjøring med Jotun Kraftvask. Tidligere tjære- og mineraloljebehandling kan gi misfarging. Sink og galvaniserte flater vaskes med Jotun Kraftvask (1:5) med god etterskylling med rent vann. Bart jern grunnes med 2 strøk Bengalack Metallgrunning Arcanol. Underlaget må være overflatetørt. Rør godt om.

BRUKSOMRÅDE:

NYTT TREVERK: Nytt treverk forbehandles før eller omgående etter montering med Visir Oljegrunning Pigmentert. Visir Oljegrunning Klar brukes når treverket grunnes i den kalde årstid. Benyttes når temperatur i luften og underlaget er under +5°C. Grunningen strykes godt ut. Husk endevend 3-4 strøk vått-i-vått. Er treverket meget sugende kan 2 strøk være nødvendig. Treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker (avhengig av årstid) skal stålborstes. Skitne flater vaskes med Jotun Kraftvask og forbehandles med Visir Oljegrunning Pigmentert. Husk endevenden, 3 - 4 strøk vått-i-vått. Deretter minst 2 strøk Drygolin Oljemaling på uhøvlet treverk og 3 strøk på høvlet.

BEISET/DEKKBEISET/MALT TREVERK: Skitne/soppbefengte flater behandles med Jotun Kraftvask. Løs maling/beis og løse trefibre fjernes ved sliping/stålborsting. Bart tre grunnes med ett strøk Visir Oljegrunning Pigmentert før 2 strøk Drygolin Oljemaling.

GENERELT: Underlaget må være fast, rent og tørt før malerarbeidet starter. Rør godt om, men la malingen stå til tiksotropien har kommet tilbake. Ikke tilsett fremmede oljer. Påfør malingen jevnt og fyldig. Skal det påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene. All endevend må mettes ekstra godt, 3 - 4 strøk vått-i-vått. For mer utførlig informasjon se HMS-datablad. Se også Jotun's hjemmeside: www.jotun.no.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
